

FICHA TÉCNICA

PA/PE 15/70(M9)(VF)

FLEXIBLE CAST POLIAMIDA- POLIETILENO, FILM PA/PE

PROPIEDADES	TOLERANCIA	UNIDAD	METODO
ESPESOR	85 / ± 5%	µm	DIN ISO 4593
PESO POR AREA RENDIMIENTO	82± 5% 12	g/m ² m ² /kg	DIN 53104
TERMOFORMADO MAXIMO	30	ca.mm	
SELLADO DESDE	130-150	°C	
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	< 5	g/ m ² / 24h	CALCULADO
PERMEABILIDAD AL OPXIGENO	< 75	cm ³ / (m ² · 24h · bar) 50% r.F. /RH 23 ± 2°C	ISO 15105-2 DIN 53380-3
PERMEABILIDAD AL NITROGENO	< 12	cm ³ / (m ² · 24h · bar)	CALCULADO
PERMEABILIDAD AL DIOXIDO DE CARBONO	< 232	cm ³ / (m ² · 24h · bar)	CALCULADO
ANCHO	± 1	mm	
LARGO	± 2%	m	
 CUMPLIMIENTO DE LA LEY ALIMENTARIA.	EL PRODUCTO CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES PARA PACKAGING ALIMENTARIO: 1935/2004/EC, VO (EU) Nr.10/2011 INCLUYENDO ENMIENDAS POSTERIORES, BFR Y LFGB. FICHA TÉCNICA REALIZADA A PARTIR DEL PROVEEDOR.		

APLICACIONES:

- ADECUADO PARA PASTEURIZACIÓN A 70 °C DURANTE 2 HORAS (OM2)
- APTO PARA MICROONDAS DENTRO DE LOS RANGOS DE TEMPERATURA MENCIONADOS ANTERIORMENTE
- ADECUADO CONGELACIÓN HASTA -25 °
- .VIDA UTIL MINIMA: 12 meses desde fecha producción, entre 18°-25°C y 40-60% HR

La información sobre la temperatura y el tiempo se basa en datos experimentados (dependiendo del uso respectivo, así como el producto envasado que diverge, según sea posible a las temperaturas y en particular a los momentos. Sin embargo esta probado en casos particulares por el usuario. Tenga en cuenta que en el caso de congelación las películas o envases son más susceptibles de sufrir roturas y daños, en particular debido a la influencia de los impactos desde el exterior y/o a la manipulación. Estos efectos nos son de nuestra responsabilidad.

ESTAS INFORMACIONES CORRESPONDEN A NUESTRO ACTUAL CONOCIMIENTO. LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO ESTÁN HECHOS BAJO DICHA CONSECUENCIA. EL CLIENTE FINAL DEBE HACER SUS PROPIAS COMPROBACIONES PARA ASEGURAR LA IDONEIDAD DEL PRODUCTO SEGÚN SUS NECESIDADES.

Merkapack Packaging S.L. C/ Uzbina, 21, Pol. Ind. Jundiz. 01015 Vitoria-Gasteiz (Spain). Tfno: 0034 945 25 43 87
Fax: 0034 945 26 76 16. email: merkapack@merkapack.com.
www.merkapack.com

Rev. 1 29/03/2024